

0201

TERMA COLOR CP
1/7 Konsantre Astar

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek yapışmaya sahip, yoğun konsantre astardır. Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkarır. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır, çevre dostudur.

KULLANIM YERLERİ

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkarır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır. Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir, çevre dostudur.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

b) Uygulama Yöntemi:

0201 Termatect Color CP uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

0201 Termatect Color CP gerekli inceltme yapıldıktan sonra (1 ölçek **0201 Termatect Color CP** + 7 ölçek su karışımı) yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. **0201 Termatect Color CP** uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama /perdahlama yapılmadan (Rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilecek veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- **0201 Termatect Color CP** uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır.
- Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir.



- Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Tozuma karakterli ve emici olmayan yüzeylerde kullanılması önerilmez.
- Az tozumlu yüzeylerde 1/10-1/12 inceltme önerilir (Yüzeye el sürüldüğünde elinize yüzeysel toz geliyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi sürdüğünüzde aşırı beyazlama-tozuma oluyorsa tozuma karakteri yüzey olduğu söylenebilir).
- Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır ve asla inceltmeden kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılabilir.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 15-25 ml/m² arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 40-65 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

AMBALAJ

20 kg plastik kovalarda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)**GENEL BİLGİLER**

Malzeme Yapısı reçine dispersiyonu	Modifiye edilmiş sentetik
Görünüşü	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluğu	Yak. 1,10 kg/lt
Servis Sıcaklığı	-20°C - +80°C
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5°C -+35°C
Kuruma Süresi	1 saat
İkinci Kat Uygulama Süresi	2 saat
Uygulama sonrası Max Bekleme Süresi	48 saat
Diğer Uygulamalar	2 saat

Poz No

Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09

Rayiç No

04.555/01

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com