

0202

TERMA COLOR SP
Silikonlu İç Cephe Astarı

Silikon katkılı akrilik kopolimer esaslı iç cephelerde uygun olarak yüksek vizkoziteli üretilmiş bir astardır.

**KULLANIM YERLERİ**

Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç cephe yüzeylerde tüm son kat iç cephe boyalardan önce astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Üstün kapatma gücüne sahip, mat, beyaz renktedir.
- İçindeki doğal dolgular sayesinde uygulandığı yüzey ile kaplamalar arasında kuvvetli bir tutunma sağlar.
- Uygulama yüzeyindeki kir ve lekelerin kaplama yüzeyine çıkmasını engeller.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir Rulo veya fırça ile uygulanabilir.

UYGULAMA TALİMATLARI**a) Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yüzeyinin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir.

b) Ürün Hazırlığı:

0202 Termacolor SP, uygulamadan önce hacimce %15-20 su ile inceltilerek iyice karıştırılır ve inceltmeden direkt olarak yüzeye uygulanır. İnceltme sırasında çok iyi karıştırma yapılmalıdır.

c) Uygulama Yöntemi:

Yüzeye rulo veya fırça ile uygulanır. Çok emici yüzeylerde işlem tekrarlanır. Kuruma testi yapıldıktan sonra diğer işlemlere geçilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürünü, eldiven giyerek kullanınız; cilde ve göze doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Reaktif metaller, ağartıcı (çamaşır suyu), amonyak ve bazlar ile temas etmemelidir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
- Uygulama esnasında ortam iyice havalandırılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **0202 Terma Color SP** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR**a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

Yaklaşık sarfiyat değeri: 150-250 gr/m²'dir. (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve kullanılacak yüzey tipine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)

AMBALAJ

20 kg plastik kovada.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)

GENEL BİLGİLER

Malzeme Yapısı reçine dispersiyonu	Modifiye edilmiş sentetik
Görünüşü	Beyaz renkli kıvamlı sıvı
Yoğunluğu	Yak. 1,50 kg/l
Servis Sıcaklığı	-20°C - +80°C
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5°C -+35°C
Kuruma Süresi	1 saat
İkinci Kat Uygulama Süresi	2 saat
Uygulama sonrası Max Bekleme Süresi	48 saat
Diğer Uygulamalar	24 saat

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com