

## 0203

**TERMACOLOR S**  
**Saten Alçı Astar**

Akrilik emülsiyon esaslı, alçı yüzeyleri boyaya hazırlayan, kullanıma hazır şeffaf astardır. Saten alçı, alçı panel, macun gibi gözenekli, emiş gücü yüksek ve/veya zayıf mineral yüzeylerde emülsiyon esaslı boya astarı olarak kullanılır.

**KULLANIM YERLERİ**

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

**ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI**

Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar. Boyanın performansını büyük ölçüde arttıran **0203 Termatect Color S**, boyada sorunlu yüzey olan alçı yüzeyleri ideal anlamda boyaya hazır hale getirir.

**0203 Termatect Color S** emici ve tozuma karakteri yüksek tüm yüzeylerde uygulanacak boya öncesi astarlama işleminde güvenle kullanılır.

**UYGULAMA TALİMATLARI****a) Yüzey Hazırlığı:**

**0203 Termatect Color S** uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir.

**b) Uygulama Yöntemi:**

**0203 Termatect Color S** uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir.

**0203 Termatect Color S** inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır.

**0203 Termatect Color S** uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (Rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

- **0203 Termatect Color S** uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka kesinlikle oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir.

- Astar yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır.
- Tozuma karakterli ve emici olmayan yüzeylerde kullanılması önerilmez. Bu tarz yüzeylerde Macun astarı uygulanması önerilmektedir. Yüzeysel çok az tozumalı yüzeylerde ise %20 inceltme önerilir (Yüzeye el sürüldüğünde elinize yüzeysel toz geliyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi sürdü-ğünüzde aşırı beyazlamatozuma oluyorsa tozuma karakteri yüzey olduğu söylenebilir). Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.

**GÜVENLİK UYARILARI**

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**YASAL UYARILAR****a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

**b) Yasal Sorumluluk:**

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

**DEPOLAMA**

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

**SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-125 ml/m<sup>2</sup> arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 8-12.5 m<sup>2</sup> alan astar-lanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**AMBALAJ**

10 lt plastik bidonlarda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)

**GENEL BİLGİLER**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Malzeme Yapısı reçine dispersiyonu | Modifiye edilmiş sentetik |
| Görünüşü                           | Şeffaf renkli sıvı        |
| Yoğunluğu                          | Yak. 1,10 kg/lt           |
| Servis Sıcaklığı                   | -20°C +80°C               |
| Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı      | +5°C +35°C                |
| Kuruma Süresi                      | 1 saat                    |
| İkinci Kat Uygulama Süresi         | 2 saat                    |
| Diğer Uygulamalar                  | 2 saat                    |

**Poz No**

Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09

**Rayiç No**

04.555/01

**İLETİŞİM**

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com