

0204

TERMACOLOR RP
Geçiş Astar

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, beyaz pigmentli, su bazlı boyalara geçiş astarıdır.

KULLANIM YERLERİ

İç mekan kullanımı içindir. Görünüm özelliklerinin sağlanabilmesi için pürüzsüz ve düzgün alt yüzeylere uygulanması önerilmektedir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Su ile inceltililebilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. İç mekanlarda su veya solvent bazlı son kat boyal arın altında, özellikle solvent bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında kullanılır. Uygulandığı yüzeyde emiciliği azaltır ve son katın kapamasını güçlendirir. Son kata düzgün dayanıklı alt yüzey hazırlanmasını sağlar, son kat sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yeni boyanacak yüzeyler; **0204 Termatect RP** uygulanacak yüzeyler yağ, toz vb. kirliliklerden deterjanlı su veya silme ile arındırılmış olmalıdır. Kuru, tozsuz, temiz yüzey **0204 Termatect RP** uygulamasına hazırdır.

Eski boyalı yüzeyler; Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeydeki seviye farklarını gidermek için macun ile lokal macunlama yapılmalı, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Daha önce su veya solvent bazlı boya ile boyanmış, kirlenmiş ya da dekoratif amaçla renk değişimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylere **0204 Termatect RP** 1 kat uygulanarak son kat boya sarfiyatının azalmasını sağlar.

b) Uygulama Yöntemi:

Önerilen uygulama araçları Rulo, fırça . Rulonuzun tüylerinin kısa olması daha düzgün bir yüzey elde etmenizi sağlar. Uzun tüylü rulo kullanıldığında yüzeyde hafif desen oluşur. İncelticisi, su ile inceltilmez. İnceltme miktarı Max. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.) Önerilen son kat boyalar Su bazlı son kat iç mekan boyaları.

Uygulama; Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. İnceltme oranına göre inceltip, karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. **0204 Termatect RP** 1 kat halinde rulo ile uygulanır. Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Geçiş Astarı %10'dan fazla su ile inceltilmemelidir.
- Üzerine son kat uygulanması için 24 saat beklenmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

5°C - 35°C'deki kuru, iyi havalandırılmış, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak ortamda saklanmalı.

DİĞER UYARILAR

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu bulunabilir.

SARFIYATTek katta 0.060-0.080 L/m²**AMBALAJ**

20 kg plastik kovalarda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)

GENEL BİLGİLER

Görünüm	Yarı mat görünümlü, örtücü astar
Kimyasal Yapı	Akrilik ko-polimer, Latex
Tüketim (Pratik)	Tek katta 0.060-0.080 L/m ²
Kaplama Gücü (Teorik)	Tek katta 15 L/m ² (28±5 mikron kuru film kalınlığı)
Son Kat Boya Uygulanması	Üzerine son kat boya uygulaması için 24 saat beklenilmeli.
Renk	Beyaz
Önerilen Uygulama Katı	1 kat

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com