

0301

TERMA COLOR C

Tavan Boyası

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, iç cephe tavan boyasıdır. Her türlü alçı, sıva, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvende kullanılır.

KULLANIM YERLERİ

Saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı/sıvalı iç cephe tavan yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

0301 Terma Color C, ideal matlıkta, pürüzsüz görünümlü, optimum beyazlık ve maksimum örtme gücüne sahip özel olarak formüle edilmiş bir tavan boyasıdır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

b) Ürün Hazırlığı:

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

c) Uygulama Yöntemi:

Havasız (Airless) Püskürtmede Basınç: 120-140 bar Meme Açısı: 50° Meme Ölçüsü (inch): 0.019" İnceltme: %10 Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de) Dokunma kuruma: 1 saat Katlar arası bekleme süresi: 6 saat Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürünü, eldiven giyerek kullanınız; cilde ve göze doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Reaktif metaller, ağartıcı (çamaşır suyu), amonyak ve bazlar ile temas etmemelidir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
- Uygulama esnasında ortam iyice havalandırılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **0301 Terma Color C** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

TSE
5808

G



GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 12 ay saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 120-180 gr/m² arasında değişir. 1 kg ile tek katta 5.5-9 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

AMBALAJ

20 kg, 10 kg, 3,5 kg plastik kovalarda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)

GENEL BİLGİLER

Bağlayıcı	Akrilik kopolimer
Viskozite, 25 °C	1,21
pH	8.00-9.00
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 58-60
Parlaklık, 85	7±2
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	İki kat
Kaplama Kapasitesi	0.085-0.10 lt/m² (Tek kat)
(Pratik)	0.125-0.150 kg/m² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	Kuruma 2-3 saat, Tam kuruma 24 saat
İnceltici	%20 (Su ile-hacimce)

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com



TSE

Firma

Terma Yapı Kim. Dek. İnş. Taah.
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

Adres

Adana Hacı Sabancı Organize
San. Blg. İsmet Atlı Cd. No: 7
Sarıçam / ADANA

Fabrika

Terma Yapı Kim. Dek. İnş. Taah.
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.
Güler Termatect

Yıl

18

Belge No

104474-TSE-08/01

Standart Numarası

TS 5808 / 14.06.2012

Marka

Terma Color C

Ürün Tipi

Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama
malzemeleri ve sistemleri
- iç mekân duvar ve tavanlar için

Parlaklık : G3, Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 5

Örtme gücü : Sınıf 2(6 L/m² sarfiyatta)

TS 5808

uygun olarak üretilmiştir.