

3007

AQUATRANS WATER
Su Bazlı Transparan Yalıtım Malzemesi

Aquatrans Water **su bazlı**, sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal kanallarda görünmez bir bariyer oluşturan empenye su izolasyon malzemesidir.

**KULLANIM YERLERİ**

- Teras ve balkonlar, doğal taş kaplı zeminler, kil ve tuğla ile kaplanmış duvar ve zeminler, her türlü beton yüzey ve zeminde derz dolgularındaki kılcal çatlaklardan meydana gelebilecek sızdırma problemlerinin engellenmesinde önerilir.
- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Emprenye özelliği sayesinde uygulama yüzeylerindeki kılcal çatlaklara nüfuz ederek su geçirimsizlik sağlar.
- Film tabakası oluşturmadığından yüzeyin nefes almasını sağlar.
- UV dayanımına sahiptir.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.

UYGULAMA TALİMATLARI**a) Yüzey Hazırlığı:**

Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.

b) Uygulama Yöntemi:

Kullanıma hazır olan **3007 Aquatrans Water** ürünü fırça veya rulo ile yüzeye iki kat uygulanmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi bırakılmadan ikinci kat uygulamasına geçilmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulamanın yapıldığı zeminlerde malzemenin su itici özelliğinin devamı için uygulamanın, yıpranma durumuna bağlı olarak 2 yılda bir uygulamanın tekrarlanması önerilir.
- Su emmesi düşük olan yüzeylerde (seramik, porselen, granit gibi) uygulama sonrası kaplama malzemesi üzerinde leke kalmaması için, uygulamayı takip eden 10 - 15 dk. içinde yüzey, nemli bir temizlik bezi ya da sünger ile silinmelidir, temizlik esnasında bez yada sünger sık sık değiştirilmelidir.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır.
- Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- **3007 Aquatrans Water** ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.

- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar sabunlu ılık su ile temizlenmelidir. **3007 Aquatrans Water** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR**a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

Tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 kg/m²'dir. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ

10 lt, 5 lt, 1 lt plastik bidon.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
(23 °C ve %50 Bağıl Nem)	
GENEL BİLGİLER	
GÖRÜNÜM	Şeffaf
Kimyasal Yapı	Silan Siloksan Esaslı, Sıvı Hidrofobik Emprenye
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BİLGİLERİ	
Yoğunluk	1,00 ± 0,01 gr/cm ³
pH	7-8
Kap Ömrü	Maksimum 3 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +30 °C arası
Kuruma Süresi	40-50 dk.
Servis Sıcaklığı	-20 °C / +80 °C
Kapiler Su Emme ve Su Emicilik	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5} (EN 1062 - 3)
Penetrasyon Derinliği	≥ 0,5 mm (TS EN 1504 - 2)

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com