

4003
TERMA DEKOR
Dekoratif Sıva (Tane-Çizgi Dokulu)

Tüm yapıların dış cephelerinde ve özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde kullanılabilen, mineral esaslı, tane ve çizgi dokulu, çimento bazlı dekoratif cephe kaplamasıdır.

KULLANIM YERLERİ

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak,
- İç ve dış cephe sıvalarının üzerine kullanılır.
- Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelerinde de kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Dekoratif görünümlü olup homojen bir uygulama sağlar.
- Isı yalıtım sistemlerinin hatalı uygulamalarından kaynaklanan dalgalı görünüm düzeltilebilir.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Dış etkilere karşı dayanıklı olup yapıyı uzun yıllar korur.
- Su buharı geçirirli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Üzerine dış cephe boyaları uygulanabilir.
- İnce tane dokusu ile ürün tüketiminin azalmasını sağlar.

UYGULAMA TALİMATLARI**a) Yüzey Hazırlığı:**

Isı yalıtım levhası sıva harcı veya ısı yalıtım levha sıvası ve üzerine mantolama astarı uygulanmış zeminlere astar uygulamasından minumum 12 saat sonra **4003 Terma Dekor** Tane ve Çizgi Dokulu uygulaması yapılır.

b) Ürün Hazırlığı:

25 kg **4003 Terma Dekor**, Mineral Dokulu - Beyaz (İnce-Kalın) yaklaşık 6 - 6,5 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışım 1,5 - 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

c) Uygulama Yöntemi:

Malzeme çelik mala ile uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre ayarlanmalıdır. En geç 10 dakika içerisinde, malzeme henüz ıslakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sıvaya desen kazandırınız. Uygulama tamamlandıktan sonra hava sıcaklığı yüksek ise yüzeyi çimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Mümkünse ara vermeden uygulama yapınız, ara verilmesi gerekirse yüzeyi yaklaşık 20 m²'lik alanlara bölerek ayrı ayrı uygulama yapınız.



- Plastik mala uygulamasına en geç 10 dakika içerisinde geçerek sıvanın üzerinde film tabakası oluşmasına izin vermeyiniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Uygulamadan sonra çimento prizini alana kadar yaklaşık 1 hafta içinde kar yağışı veya şiddetli soğuk bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayınız.
- Ürün yağmur alan yatay yüzeyde uygulanmamalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **4003 Terma Dekor** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR**a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,5 kg'dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ

25 kg kraft torba. (64 torba / Palet)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

GENEL BİLGİLER

Kimyasal Yapı	Beyaz çimento esaslı, elyaf ve su itici katkıları içeren dekoratif kaplama
Kuru Yoğunluk	1,65 ± 0,1 gr/cm ³
Harç Yoğunluğu	1,80 ± 0,1 gr/cm ³
Tane Boyutu	5 2000 µm
Kat Kalınlığı	Maksimum 2,5 mm
Renk	Beyaz
Parlaklık (Sınıf G3)	TS 4318 EN ISO 2813
Kuru Film Kalınlığı (Sınıf E5)	TS EN 1062-1
Tane Büyüklüğü (Sınıf S4)	TS 2585
Su Buharı Aktarım Hızı (Sınıf V2)	TS EN ISO 7783-2
Su Aktarım Hızı (Sınıf W2)	TS EN 1062-3

**TSE****Firma**

Terma Yapı Kim. Dek. İnş. Taah.
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

Adres

Adana Hacı Sabancı Organize
San. Blg. İsmet Atlı Cd. No: 7
Sarıçam / ADANA

Fabrika

Terma Yapı Kim. Dek. İnş. Taah.
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.
Güler Termatect

Yıl

17

104474-TSE-01/01

Standart Numarası

TS EN 7847 / 14.06.2012

Ürün Tipi

Boyalarda ve sıvalarda - Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri

İlave Bilgiler

- Parlaklık (Sınıf G3) TS 4318 EN ISO 2813
- Kuru Film Kalınlığı (Sınıf E5) TS EN 1062-1
- Tane Büyüklüğü (Sınıf S4) TS 2585
- Su Buharı Aktarım Hızı (Sınıf V2) TS EN ISO 7783-2
- Su Aktarım Hızı (Sınıf W2) TS EN 1062-3

TS 7847

uygun olarak üretilmiştir.

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Hacı Sabancı Adana Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com