

6001

**PRİMER BRÜT**  
**Brüt Beton Astarı**

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuvars taneli ekonomik sıva astarıdır.

**KULLANIM YERLERİ**

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI**

- Uygulaması kolaydır.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların brüt betona aderansını artırır.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybını önler.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.
- Solvent içermez.

**UYGULAMA TALİMATLARI****a) Yüzey Hazırlığı:**

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan (Yağ, kir, deterjan, sabun vb.) arındırılmalıdır. Gerekirse yüzey, **Termatect Tamir Harçları** ile düzeltilmeli, çatlaklar tamir edilmelidir.

**b) Uygulama Yöntemi:**

**6001 Primer Brüt**, plastik kova içerisine, %25 su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük devirli mikser ile yapılması önerilir. Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C-30°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. Uygulanan **6001 Primer Brüt** kuruduktan sonra, üzerine sıva uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

- Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

**Aletlerin Temizliği:**

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **6001 Primer Brüt** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

TS EN  
1504-2

CE

**GÜVENLİK UYARILARI**

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**YASAL UYARILAR****a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

**b) Yasal Sorumluluk:**

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

**DEPOLAMA**

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

**SARFIYAT**

Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak yaklaşık 150-250 gr/m<sup>2</sup>'dir. (Sulandırılmış karışım sarfiyatı: 210-375 gr/m<sup>2</sup>. Tek kat ıslak film kalınlığı 160 ile 280 mikron arasında olacak şekilde uygulanır.)

**AMBALAJ**

20 kg, 12 kg, 3,5 kg plastik kovalarda.

| TEKNİK ÖZELLİKLERİ       | (23 °C ve %50 Bağıl Nem)                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| GENEL BİLGİLER           |                                             |
| Malzemenin Yapısı        | Modifiye Polimer, Reçine Esaslı Dispersiyon |
| Renk                     | Yeşil                                       |
| Kıvam                    | Fırça Kıvamı                                |
| Yoğunluk (derişik)       | ~1,50 kg/lt                                 |
| Uygulama Kalınlığı       | Min. 0,20 mm Maks. 0,40 mm                  |
| Uygulama Zemin Sıcaklığı | +5 °C +35 °C                                |
| Servis Sıcaklığı         | -20 °C +80 °C                               |
| Kuruma Süresi            | 60 ila 120 dakika                           |
| Tam Kuruma Süresi        | ~24 saat                                    |

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.</b><br>Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:7<br>01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE                                                                     |
| EN 1504-2<br>Yüzey Koruma Mamülleri<br>Emprenye Malzemesi                                                                                                                                                  |
| - Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği w < 0,1 kg/m <sup>2</sup><br>- Yapışma Dayanımı 0,8 N/mm <sup>2</sup><br>- Aşınma Dayanımı >%10<br>- Tehlikeli Maddeler Madde 5.4'e uygun<br>- Yangına Tepki B-S1, d0 |

**TS EN 1504-2**  
uygun olarak üretilmiştir.

## İLETİŞİM

**Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.**

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com