

6003

PRİMER CA

Aderans Arttırıcı Beton Astarı

Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozumaya müsait ve emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.



KULLANIM YERLERİ

- Beton, gazbeton, briket, sıva, şap, ahşap, alçı gibi yüzeylerin su emiciliğinin azaltılıp uygulamaya hazırlanmasında veya kaplama malzemesi, seramik yapıştırıcısı, su yalıtım ürünleri, tesviye şapı ve kendi kendine yayılan şapların uygulamasından önce kullanılır.
- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek aderans gerektiren yüzeylerde mükemmel sonuç verir.
- Emprenye özelliği ile yüzeye işleyerek tozumu engeller.
- Yüzey emiciliğini azaltarak yüzeyi uygulamaya hazır hale getirir.
- Tozsuz bir yüzey oluşumuna katkı sağlar.
- Kullanıma hazırdır, kolay ve hızlı uygulanır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 6 - 8 saat önce Termatect Tamir Harcı ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken durumlarda Termatect Yapısal Tamir harcı kullanılmalıdır.

b) Uygulama Yöntemi:

6003 Primer CA, uygulanmadan önce çalkalanmalı, fırça veya rulo yardımıyla homojen bir şekilde yüzeye uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **6003 Primer CA** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

1 m² ve tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,1 - 0,2 kg'dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ

10 lt plastik bidonda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	(23 °C ve %50 Bağıl Nem)
GENEL BİLGİLER	
Görünüm	Opak sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Kimyasal Yapı	Polimer emülsiyon esaslı astar
Yoğunluk	1,00 ± 0,1 gr/cm ³
pH	8-9
Kap Ömrü	Maksimum 1 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	Minimum 1 saat
Son Kat İçin Bekleme Süresi	Minimum 2 saat
İşleme Derinliği	≥ 5 mm
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Yangına Tepki	E

CE
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
EN 1504-2 Beton yapılarının korunması ve tamiri için mamüller ve sistemler. Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
- Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği w < 0,1 kg/m ² - Yapışma Dayanımı 0,8 N/mm ² - Aşınma Dayanımı >%10 - Tehlikeli Maddeler Madde 5.4'e uygun - Yangına Tepki E

TS EN 1504-2
uygun olarak üretilmiştir.

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com