

8004

TERMA KÜR AC
Beton Kür Akrilik

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir.

**KULLANIM YERLERİ**

• Taze beton, şap ve yüzey sertleştiricilerin en ideal şekilde kürlenmesini sağlamak için kullanılır. Karışım suyunun hızlı buharlaşmasını, yüzeydeki çatlak oluşumunu ve aşınma direncini artırarak tozmayı engellemek için iç ve dış mekanlarda uygulanır. Düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde, su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katlı binalarda, hava alanı ve saha betonlarında, kanal ve kanalet betonlarında, nemin düşük ve hava akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Solvent esaslı kür malzemelerinin kullanılmadığı iç mekanlarda kullanıma elverişlidir.
- Betonun hedef mukavemetine ulaşmasına yardımcı olur.
- Suyu betonun bünyesinde tutarak rötreği engeller.
- Yüzeyin aşınma direncini artırdığı için tozmayı engeller.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI**a) Yüzey Hazırlığı:**

Yeni uygulanmış olan betonun, uygun masterlama yöntemiyle hazırlığı tamamlanmış olmalıdır. Yüzey sağlam, açık gözenekli, temiz olmalıdır. Yüzey, terleme suyundan, yağ ve tüm gevşek maddelerden, yüzey kirleticilerden, çimento şerbetinden arındırılmış ve yeterli dayanıma ulaşmış olmalıdır.

b) Uygulama Yöntemi:

Taze beton ve Yüzey Sertleştirici uygulanmış yüzeylerin düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır. Uygulama düşük basınçlı püskürtme yöntemiyle, eşit miktarda ve sürekli bir film tabakası halinde uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Dış mekanlarda yapılan uygulamalardan hemen sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi etkenlere karşı korunmalıdır. Bu süre sonunda kür malzemesi dış etkenlerden etkilenmez.
- Uygulamada yüksek oranda kalınlık farkları varsa leke oluşumu görülebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR**a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Donan korunmalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +30°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

SARFIYAT

Uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 - 0,25 kg'dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ

20 lt'lik plastik bidonlarda ve 180 lt, 1000 lt'lik varillerde.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (23 °C ve %50 Bağıl Nem)

GENEL BİLGİLER

GÖRÜNÜM

Raf Ömrü	Beyaz, uygulama sonrası şeffaf
Kimyasal Yapı	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Yoğunluk	Polimer emülsiyon esaslı kür malzemesi
Su Alma Oranı	1,0 ± 0,1 g/cm ³
	0,55 kg/cm ³

Yüzey Sıcaklığı	Yaya Trafiğine Açma	Tam Kürünü Alma
+10°C	~16 saat	~24 saat
+20°C	~8 saat	~20 saat
+30°C	~6 saat	~16 saat

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com