

3004

PROLİKİT

Yarı Elastik Likit Membran

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, tek kompenantlı, kullanıma hazır, pozitif su basıncına dayanıklı, kaplama altı kısmi elastik su yalıtım malzemesidir.

TS EN
1504-2

CE



KULLANIM YERLERİ

Tüm yapılarda, özellikle balkon, Teras, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Fırça ve rulo uygulanır.
- Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
- Yüksek aderans sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Düzgün olmayan yüzeylerde uygun **Termatect Tamir Harçları** kullanılmalıdır. Yeni sıvalı ve betonarme yüzeylerin 28 günlük kür süresini tamamlaması beklenmelidir. Köşe ve kenarlara **Termatect Tıkaç Harcı** veya **Termatect Yapısal Tamir Harcı** ile 4 cm çapında pah yapılmalıdır. Yüzey boşlukları **Termatect Tıkaç Harcı** ve **Termatect Yapısal Tamir Harcı** ile onarılabılır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Derin çatlaklar derz dolgu mastiği ile doldurulmalıdır.

b) Ürün Hazırlığı:

3004 Prolikit, kullanıma hazır bir malzemedir. Astar uygulamasında, **3004 Prolikit**'e %50 su ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika karıştırılmalıdır. Birinci kat ve İkinci kat su ile karıştırılmadan uygulanmalıdır.

c) Uygulama Yöntemi:

Hazırlanan astar, yüzeye fırça ya da rulo ile uygulanmalıdır (200 gr/m²). Astarın kurumasından sonra, diğer katlar 1-1,50 mm ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. Çatlaklar, birleşim yerleri, köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra, uygun su yalıtım filesi ile desteklenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- **3004 Prolikit**, su deposu, yüzme havuzu ve temel yalıtımı için uygun değildir.
- Uygulanacak ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üstündeyse, uygun sıcaklıklar beklenmelidir.
- Uygulanan malzeme ilk 24 saat, yağmur ve don olaylarından korunmalıdır.
- Uygulamalarda her kat kalınlığı 1-1,50 mm'yi geçmemelidir.
- +23°C'de uygulanan **3004 Prolikit**, 5 gün sonra yeterli mekanik dayanımını kazanır.
- 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayanımına 14 gün sonra ulaşır. Düşük sıcaklıklarda bu süreler uzar.
- Üzerinde yürünmesi gereken yüzeylerde önlem alınmalıdır. Uygun file ile takviye yapılmalıdır.
- Islak ve nemli zemine uygulanmamalıdır.
- Katlar arasındaki kuruma süresine dikkat edilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

3004 Prolikit	Sarfiyat
1 mm ıslak film kalınlığı için	1-36 kg/m ²
1 mm kuru film kalınlığı için	1-48 kg/m ²
Oluk ve derelerde	2-3 kg/m ²
Teraslarda	3-4 kg/m ²

AMBALAJ

20 kg ve 3,5 kg plastik kova.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	(23 °C ve %50 Bağıl Nem)
GENEL BİLGİLER	
GÖRÜNÜM	Beyaz renkli kıvamlı sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BİLGİLERİ	
Malzemenin Yapısı	Modifiye Edilmiş Polimer Reçine Esaslı Kaplama
Renk	Beyaz
Kıvam	Fırça Kıvamı
Yoğunluk	~1,36 kg/lt
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 °C +30 °C
Servis Sıcaklığı	-20 °C +80 °C
Elastikiyet	% 80
Yüzey Koruma Süresi	4-5 saat

	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
EN 1504-2 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamüller ve sistemler. Bölüm 2: Beton yüzey için koruma sistemleri.	
- Su Buhan Geçirgenliği Sınıf I - Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği - CO ₂ Geçirgenliği - Yangına Tepki - Tehlikeli Maddeler	w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5} So > 50m B-s1,d0 Madde 5.4'e uygun

TS EN 1504-2
uygun olarak üretilmiştir.

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
 İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
 Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02
 E-mail: info@termatect.com