

## 3017

**AQUATRANS SOLV**  
**Solvent Bazlı Transparan Yalıtım Malzemesi**

Aquatrans Solv **solvent bazlı**, sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal kanallarda görünmez bir bariyer oluşturan empenye su izolasyon malzemesidir.

**KULLANIM YERLERİ**

- Dış cephe kaplamalarında, düşeyde,
- Beton, mermer, granit, kayrak taşı gibi az emici olan yüzeylerde,
- Tuğla, renkli briket, gazbeton, traverten, küfeki taşı gibi emici olan yüzeylerde,
- Tarihi eserlerin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI**

- Yüksek penetrasyon özelliğine sahip, renksiz, şeffaf empenye malzemesidir.
- Dış cephe kaplamalarının görüntüsünü değiştirmeden ve film tabakası meydana getirmeden koruma sağlar.
- Yapı elemanının yüzeylerini geçirimsiz hale getirerek atmosferin yaratacağı olumsuz etkileri azaltır.
- Alkalilere ve UV ışınına karşı dirençlidir.
- Buhar geçirimlidir.
- Yapı elemanlarının kuru kalmasını sağlayarak, ısı kayıplarını ve ısınma giderlerini azaltır.
- Solvent içerir.

**UYGULAMA TALİMATLARI****a) Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas, mantar, yosun ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir.

**b) Uygulama Yöntemi:**

**3017 Aquatrans Solv** kullanıma hazırdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

**3017 Aquatrans Solv** ilk kat uygulamalarında, maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır. Yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilmelidir. Maksimum koruma sağlamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekli olabilir.

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

- Bazı yüzeylerde renk değişmesi veya kararma meydana gelebilir.
- Plastik ve dekoratif kaplamalar ile bitkilerin zarar görmemesi için tedbir alınmalıdır.
- Uygulamaya geçilmeden önce yüzey görünümü küçük bir alanda deneme yapılarak test edilmelidir.
- Nemli ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

**Aletlerin Temizliği:**

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar sabunlu ılık su ile temizlenmelidir. **3017 Aquatrans Solv** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

**GÜVENLİK UYARILARI**

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**YASAL UYARILAR****a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

**b) Yasal Sorumluluk:**

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

**DEPOLAMA**

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

**SARFIYAT**

Uygulama Kat Sayısı; 1. Kat 0,40 lt/m<sup>2</sup>, 2. Kat 0,25 lt/m<sup>2</sup>  
Yüzey emiciliği ve pürüzlülüğüne bağlı olarak sarfiyatlar değişebilir.

**AMBALAJ**

10 lt, 5 lt, 1 lt plastik bidonlarda.

| TEKNİK ÖZELLİKLERİ          |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| (23 °C ve %50 Bağıl Nem)    |                                          |
| GENEL BİLGİLER              |                                          |
| GÖRÜNÜM                     |                                          |
| Kimyasal Yapı               | Şeffaf                                   |
| Raf Ömrü                    | Silan Siloksan Esaslı, Solvent İçerir    |
|                             | Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay |
| UYGULAMA BİLGİLERİ          |                                          |
| Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5 °C ile +25 °C arası                   |
| Servis Sıcaklığı            | -20 °C / +80 °C                          |
| Yoğunluk                    | 0,78 kg/lt                               |
| Kuruma Süresi               | 24 saat                                  |

**İLETİŞİM**

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi  
İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE  
Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02  
E-mail: info@termatect.com